

ENROBÉS A FROID

ENROVIT® NOIR OU ROUGE

ENROVIT® est un enrobé bitumineux conçu pour les réparations immédiates, d'urgence :


- Nids de poule.
- Tranchées.
- Entretien des allées et des jardins, petites réparations.

Enrobés stockables conditionnés, conçus pour vos utilisations d'urgence. Le conditionnement garantit une longue conservation et une disponibilité immédiate.

PROPRIÉTÉS

- Souple et drainant.
- Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/10.



	
ROUGE	NOIR
Réf. 143104	Réf. 143103

CONDITIONNEMENT
Seau de 25 kg.

CARACTÉRISTIQUES

STOCKAGE

Conditionnés en seaux de 25 kg. Palette de 40 seaux, soit 1000 kg. Stocker à l'abri du gel et refermer hermétiquement après utilisation.

COMPOSITION

Enrobés à froid, grenu noir ou rouge, souple et drainant ou semi-dense. Granulats et sables conformes aux spécifications de la norme XP P 18-540. Courbe granulométrique des matériaux discontinue :

- ENROVIT® noir (0/4, 0/6, 0/10)
 - ENROVIT® rouge (2/6 ou 0/10)
- Densité : 2 % de vide (pour les drainants) : 15 à 20 %.

MODE D'APPLICATION

1) Création

Après préparation de votre support, mise en œuvre de l'enrobé sur 3 à 5 cm d'épaisseur (60 à 80 kg/m²). Compacter à l'aide d'un cylindre. Temps de curage (départ des solvants) : 3 semaines.

2) Entretien

Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue,...). Mettre l'enrobé en place, en débordant d'un centimètre au-dessus du niveau fini. Compacter à l'aide d'un cylindre ou d'une dame à main.

Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.

- Pour une **meilleure adhérence** utiliser les **sprays bitumineux** en primaire d'accroche (cf p. 34-35).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com.

Eviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement).

CONSEILS D'EMPLOI

- Nettoyage préalable avec un détergent neutre universel.

