

INDIFLEX UP

Mortier-colle amélioré déformable pour carrelage



Avantages produit

POLYVALENT

- Sols et murs intérieurs et extérieurs
- Pour pierre naturelle et carrelage de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...)
- Idéal carreaux grands formats

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

- Supports neufs et rénovation sans primaire (voir tableau)

DÉFORMABLE

- Adapté aux planchers chauffants (eau chaude, PRE), façades

TEMPS OUVERT ALLONGÉ (E)

- Transfert de colle optimisé
- Confort de pose

THIXOTROPE (T)

- Résistant au glissement
- Adapté à la pose murale



WEB.DOP056

Déclaration des performances

CONSOMMATION

3 à 6,5 kg / m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

COULEURS

Gris

PRODUITS ASSOCIÉS

- INDIPRIMAIRE
- INDIPRIMAIRE TS
- INDISPEC MAX
- INDIJOINT FIN
- INDIJOINT SOUPLE

COLLES A CARRELAGE	
	C2 - S1 - E
N° 69 MC 552 http://evaluation.cstb.fr	
Conforme au référentiel pour emplois spécifiques : - Chape sulfate de calcium après primaire - Façade - PRE plancher rayonnant électrique - Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé - Rénovation sans primaire sur dalles plastiques semi-flexibles	



Destination



Supports neufs & rénovation



Taux de gâchage
7 à 7,5 l



Durée de vie du mélange
max. 2 h



Délai d'ajustement
20 min



Ouverture au passage
min. 24 à 48 h



Outils
Malaxeur, Spatule,
Taloche crantée,
Maillet



Délai de jointoiement
min. 24 h



Température d'application
+5 °C / +30 °C



Adapté
planchers
chauffants

3.568

INDIFLEX UP

CARACTÉRISTIQUES

Mortier-colle amélioré déformable de classe C2S1 ET pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) en sols et murs intérieurs et extérieurs sur supports neufs et rénovation.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

Produit certifié QB par le CSTB

DOMAINES D'APPLICATION

	MURS INT.	MURS EXT.	SOLS INT.	SOLS EXT.
Chape et dalle flottante			•	•
Dallage sur terre-plein			•	•
Plancher intermédiaire			•	
Ragréage P3			•	
Plancher béton			•	•
Chape anhydrite			• ⁽¹⁾	
Paroi béton	•	•		
Enduit de ciment	•	•		
Plaque de plâtre cartonnée	•			
Béton cellulaire	•			
Panneaux « prêts à carrelé »	•			
Ancien carrelage existant	•		•	•
Peinture dépolie	•		•	
Kit INDISPEC MAX	•		•	
Plancher chauffant			•	
Panneaux bois (CTB-X, CTB-H)			• ⁽²⁾	
Traces de colle (acrylique, néoprène)			• ⁽²⁾⁽³⁾	
Carreau de brique	•			
Chape sèche			•	
Ancienne dalle vinyle semi-rigide			•	

(1) après application d'**INDIPRIMAIRE**

(2) après application d'**INDIPRIMAIRE TS**

(3) après élimination des surépaisseurs de colle

STOCKAGE

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47 STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.

Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances ou particules friables, mal adhérentes pouvant nuire à l'adhérence. Si nécessaire, appliquer le primaire au rouleau en une couche continue, et laisser sécher.

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité (se reporter aux CPT ou DTU en vigueur).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans un récipient propre contenant 7 à 7,5 litres d'eau, verser le sac de mortier-colle **INDIFLEX UP** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (avec un malaxeur électrique à vitesse lente de préférence).

Laisser reposer 5 minutes, puis malaxer à nouveau. Le mortier-colle obtenu est utilisable pendant environ 2h.

APPLICATION

Appliquer **INDIFLEX UP** à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.

N'étaler qu'une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans la limite du temps ouvert (30').

La pose en double encollage sera nécessaire dans certains cas (pose à l'extérieur, formats de carreaux supérieurs à 20x20 cm). (Se référer aux DTU et CPT visant le type de pose concernée).

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.

Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

INFOS PRATIQUES

CONSOMMATION

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)	Spatule demi-ronde (20 mm)
Simple encollage	3 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²
Double encollage	4,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	6,5 kg/m ²

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.