


Cladipan 32

Panneau de laine de verre très haute performance pour l'isolation des bardages



Panneau de laine de verre semi-rigide à haut pouvoir isolant revêtu d'un voile de verre sur sa face extérieure et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage.

RECOMMANDÉ

- Produit de référence pour bardage double peau
- Bon rapport performance thermique / prix
- Tenue mécanique et légèreté

AVANTAGES

- Isolant du système Cladisol sous Avis Technique n° 2/11-1438
- Rapidité de pose
- Pour toutes largeurs de plateau
- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en œuvre couplée Cladipan/ vis entretoise

SOLUTIONS

- Isolation thermique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermique simple couche des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 06/018/428

Déclaration des performances (DoP) : 0001-33

Avis Technique : 2/11-1438



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.					Dispo.
	m ² K/W	mm	m	m	pnx/colis	colis/pal	m ² /colis	pnx/pal	m ² /pal	
86199	4,70	150	1,50	0,505	3	12	2,27	36	27,27	A
86210	4,70	150	1,50	0,405	3	15	1,82	45	27,33	A
73859	4,10	130	1,50	0,505	4	12	3,03	48	36,36	A
73858	4,10	130	1,50	0,455	4	15	2,73	60	40,95	A
73857	4,10	130	1,50	0,405	4	15	2,43	60	36,45	A
73863	3,45	110	1,50	0,505	5	12	3,78	60	45,45	B
73862	3,45	110	1,50	0,455	5	15	3,41	75	51,18	A
73861	3,45	110	1,50	0,405	5	15	3,03	75	45,56	A
73867	2,80	90	1,50	0,505	6	12	4,54	72	54,54	C
73866	2,80	90	1,50	0,455	6	15	4,09	90	61,42	B
73865	2,80	90	1,50	0,405	6	15	3,64	90	54,67	C

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous films polyéthylène rétractés et livrés sur palettes bois.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Ce bardage : 1 sur 1.

S'intègre au système

