

INDIPÂTE THP

Colle en pâte hautes performances pour carrelage



Avantages produit

PRÊTE À L'EMPLOI

- Gain de temps (pas de préparation)
- Pas de perte de produit

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

- Adapté aux supports neufs et rénovation

LOCAUX SECS ET HUMIDES

- (EA, EB, EB+)

TEMPS OUVERT ALLONGÉ (E)

- Transfert de colle optimisé
- Confort de pose

THIXOTROPE (T)

- Résistant au glissement
- Adapté à la pose murale



WEB.DOP052

Déclaration des performances

CONSOMMATION

3 à 4,5 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 25 kg et 5 kg

COULEURS

Blanc

PRODUITS ASSOCIÉS

- Kit INDISPEC MAX
- INDIJOINT FIN
- INDIJOINT SOUPLE

COLLES A CARRELAGE	
	D2 - E
Numéro de certificat n°115 AD 550 http://evaluation.cstb.fr	
Adhérence sur ancien revêtement fermé en murs intérieurs: Rénovation	

+ ASTUCE

Pour une bonne imprégnation du support, appliquer une première passe de colle avec le côté lisse de la taloche puis régler l'épaisseur du lit de colle avec le côté dentelé de celle-ci



Destination



Supports neufs
& rénovation



Résistant au
glissement



Outils
Spatule crantée,
Maillet



Température
d'application
+5 °C / +30 °C

INDIPÂTE THP

CARACTÉRISTIQUES

Colle en pâte hautes performances pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) en murs intérieurs dans les locaux secs et humides (EA, EB, EB+).

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

Produit certifié QB par le CSTB

DOMAINES D'APPLICATION

	MURS INTÉRIEURS
Paroi béton	•
Enduit de ciment	•
Plaque de plâtre cartonée	•
Béton cellulaire	•
Plâtre, carreau de plâtre	•
Panneaux « prêts à carreler »	•
Ancien carrelage existant	• ⁽¹⁾
Peinture dépolie	• ⁽¹⁾
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)	• ⁽¹⁾
Kit INDISPEC MAX	• ⁽²⁾
Carreau de brique	•

(1) à l'exclusion des carreaux de faible porosité (< 0,5%)

(2) faïence uniquement

STOCKAGE

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.
CRAINT LE GEL.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver.

Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances ou de particules friables, mal adhérentes, pouvant nuire à l'adhérence. (Se reporter aux CPT et DTU en vigueur).

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité.

Les supports à base de plâtre doivent être secs (humidité résiduelle inférieure ou égale à 5%).

APPLICATION

Appliquer **INDIPÂTE THP** à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.

N'étaler qu'une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans la limite du temps ouvert (20').

La pose en double encollage sera nécessaire dans certains cas (formats de carreaux supérieurs à 20x20 cm). (Se référer aux DTU et CPT visant le type de pose concernée).

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet.

Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

INFOS PRATIQUES

CONSOMMATION

Elle varie en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)
Simple encollage	3 kg/m ²	3,5 kg/m ²
Double encollage	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INDIPÂTE THP n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des préparations. Il est recommandé d'observer les précautions liées à l'utilisation des produits chimiques. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.