

Isofaçade noir 35R

Rouleau de laine de verre noire pour l'isolation par l'extérieur



MURS PAR L'EXTÉRIEUR



Panneau à dérouler en laine de verre noire semi-rigide revêtu d'un voile de verre pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'extérieur avec des bardages ajourés ou translucides.

AVANTAGES

- Hautes performances thermo-acoustiques
- Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- Bonne tenue mécanique
- Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus rapide
- Découpe limitée
- Intégration derrière tous types de bardages
- Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets nuagés par transparence

SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée
- Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/324

Déclaration des performances (DoP) : 0001-16



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T ₃	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,do	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.				Dispo.		
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rx/colis	colis/pal	m ² /colis	rx/pal	m ² /rx	m ² /pal	
83106	4,00	140	5,50	0,60	2	12	6,60	24	3,30	79,20	A
83064	3,40	120	6,50	0,60	2	12	7,80	24	3,90	93,60	B
83065	2,85	100	8,00	0,60	2	12	9,60	24	4,80	115,20	B
83066	2,10	75	10,50	0,60	2	12	12,60	24	6,30	151,20	B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

 **Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle**

 **Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle**

