

# PLANIPREP 4 LVT

Enduit de ragréage prêt à l'emploi pour corriger les imperfections de surface des supports existants avant la pose de revêtements LVT



## DOMAINE D'APPLICATION

Planiprep 4 LVT est utilisé pour corriger et lisser les surfaces (tiré à zéro et jusqu'à 2 mm d'épaisseur) sur anciens supports, anciens carrelage et revêtements en pierre naturelle. Les joints entre les carreaux sont comblés de sorte qu'une surface fine et lisse se forme, permettant la pose rapide (après 2 heures) de revêtements LVT :

- Revêtements LVT à coller ;
- Revêtements LVT clipsables ;
- Revêtements LVT à envers autoadhésif.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Planiprep 4 LVT est un enduit de lissage fin, composé de résine synthétique en dispersion aqueuse avec charges minérales et additifs spéciaux. Le produit est prêt à l'emploi et grâce à sa consistance, est très facile à appliquer.

Planiprep 4 LVT durcit très rapidement et sans retrait et adhère fortement aux surfaces, au carrelage existant, dans les joints et les irrégularités.

Planiprep 4 LVT peut être utilisé aussi pour tirer à «zéro».

Planiprep 4 LVT est certifié EMICODE EC 1 Plus selon GEV, à très faible émission de COV.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser en extérieur.
- N'utiliser qu'à des températures entre + 10°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur des sols soumis à des remontées d'humidité.
- La surface de **Planiprep 4 LVT** n'est pas absorbante. De ce fait, pour coller des revêtements en LVT, utiliser
- **Ultrabond Eco MS 4 LVT** (colle polymère hybride) ou un adhésif bicomposant à base époxy polyuréthane (ex. **Adesilex G19** en sol uniquement).

## APPLICATION

### Préparation du support

Le support existant et les joints doivent être propres, exempts de toute remontée d'humidité, solides, secs et dépoussiérés. Éliminer toute partie mal adhérente, toute trace de peinture, de cire, d'huile, de rouille, de plâtre ou de tissu. Les surfaces doivent être nettoyées complètement. Un ponçage peut être nécessaire.

### Application de la gâchée

Planiprep 4 LVT est prêt à l'emploi. Homogénéiser le produit avant usage.

Planiprep 4LVT s'applique à l'aide d'une spatule métallique.

Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide de la spatule diagonalement aux joints de sorte qu'une fine pellicule de mortier reste sur le revêtement. Comblar les joints et les irrégularités pour obtenir une surface régulière et plane sans différence de hauteur.



Ragrée et combler les joints sur un carrelage existant à l'aide de Planiprep 4 LVT



Ponçage localisé de la surface ragrée avec Planiprep 4 LVT



Dépoussiérer après ponçage



pose de LVT à envers adhésif sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



pose de LVT sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



Pose de LVT Clipsable sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



Levelling off of an existing ceramic wall with Planiprep 4 LVT

## Nettoyage

Le produit frais s'élimine des outils et des vêtements, à l'eau.

## CONSOMMATION

Environ 0,8 à 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

## CONDITIONNEMENT

SEAU en plastique de 10 kg.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé, non entamé, dans un local sec.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	pâte dense
Couleur :	blanc
Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> ) :	1,65
EMICODE :	EC1-Plus – à très faible émission

### DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et jusqu'à 50 % d'humidité de l'air)

Température d'application (°C) :	+ 5 à + 35
Ouverture au passage piétonnier :	Après environ 1 heure
Attente avant le ponçage et la pose de revêtements LVT :	2 heures

## AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essai en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur.

Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

## MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche de données techniques peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter les spécifications techniques en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit Mapei. Dans tous les cas, consulter la fiche de données techniques et les informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com) avant emploi.

**MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION  
CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.**

**7701-01-2018 F(FR)**

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite  
sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

