



INDIACRYL SATIN

Peinture de finition

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Identification et performances

Extrait sec : 40% en volume.
Densité : 1,21.
Sec au toucher : 2 h.
Sec recouvrable : 8 h.
Insaponifiable

Coloris

Blanc.

Consommation

11 m² /l environ sur support lisse.

Destination

Intérieur.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur supports neufs : brosser, poncer, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une souche d'Indi Impression Universelle.
- Sur supports en bois : brosser, poncer légèrement si rugosité, épousseter et dégraisser les résineux si nécessaire. Appliquer ensuite une couche d'Indi Impression Universelle et poncer légèrement.
- Sur plaque de plâtre : Brossage. Appliquer une couche d'Impression plaque de plâtre.
- Sur supports peints : éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer le support. Mator les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier abrasif fin, puis dépoussiérer. Dans la cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit en pâte), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'Indi Impression Universelle.

MISE EN OEUVRE

Préparation du produit

Bien mélanger le produit avant son application.
Prêt à l'emploi.

Conditions d'application

Se conformer au DTU 59.1. Pour une finition impeccable éviter la poussière jusqu'au séchage. Penser à effectuer un léger ponçage entre les deux couches pour éliminer toutes les impuretés. Appliquer la peinture par panneaux successifs de 1m².

Application

Appliquer à l'aide de brosse ou de rouleau spécial acrylique =. Appliquer deux couches d'Indi-Acryl.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Bonne aptitude au nettoyage sur support lisse.
Éviter l'utilisation de détergents, concentrés, ammoniacés ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

