

PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO

PEINTURE VELOUTÉE POUR LA DÉCORATION INTÉRIÈRE



Les + de PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO

- + Aspect velouté, lavable et lessivable
- + Grande facilité d'application
- + Faible odeur
- + Fort pouvoir couvrant et opacifiant
- + Séchage rapide

NFT 36-005 : Famille I – Classe 7b2
 NF EN 13300 : Lessivable – Classe 1



CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 15 litres.
- Palette de 0,529 t soit 24 seaux de 15 litres.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION - RENDEMENT

- 1 litre pour 10 à 13 m².
- Soit un seau de 15 litres pour 172 m² environ.

NB : Cette consommation varie selon la porosité des supports et du matériel utilisé.

COULEUR : Teintes des nuanciers PRB, nous consulter.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO est une peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration des murs et plafonds intérieurs neufs ou en rénovations.
- Pour pièces humides et sèches.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre.
- Toile de verre (à peindre).
- Peintures existantes résistantes et lessivées.
- Béton de granulats courants ou granulats légers, ragréé ou enduit.
- Plaques de béton brut, ragréés ou enduit.

SUPPORTS INTERDITS

- Ne pas appliquer sur :**
- Supports friables et instables.
 - Parois extérieures.
 - Parois exposées à des remontées capillaires.
 - Peintures polyuréthanes.
 - Pour tout autre support, consulter les services techniques PRB.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Conforme à la norme NF DTU 59.1, PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO ne doit pas être appliqué :
- À des températures ambiantes et de supports inférieurs à 8°C et supérieures à 35°C,
 - Par une hygrométrie supérieure à 70 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Copolymères acryliques en phase aqueuse.
- Charges minérales.
- Adjuvants spécifiques.
- Antiflashrust.
- Conservateurs.
- Eau.

PRODUIT

- Aspect en pot : liquide onctueux.
- Densité : 1,32 ± 0,05.
- Extrait sec : en volume : 43 % ± 2, en poids : 57 % ± 2.
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

- Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.
- Aspect du film : tendu, léger pommelé selon matériel.
- Brillant spéculaire : BS 60° : 5 à 9, BS 85° : 25 à 30.

- Séchage à 20° - 50 % HR : - Sec : 2 heures. - Recouvrable : 8 heures

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports conformes aux DTU 59.1, 26.1 et 23.1.

Sur supports neufs

- Les travaux préparatoires consistent en des actions telles que : égrenage, brossage, dépolissage...

Sur supports anciens

- Éliminer les remontées d'humidité par capillarité.
- Éliminer les produits non adhérents, non écaillants.
- Éliminer les produits incompatibles avec la nature du PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO.
- Éliminer les produits filmogènes par ponçage (matage des surfaces brillantes ou satinées).
- Le support doit être propre : éliminer les saillies, efflorescences, cryptogames.
- Consolidation des matériaux existants ayant perdu une partie de leur cohésion superficielle (farinage d'une peinture, friabilité d'un enduit hydraulique...).

TRAVAUX D'APPRÊT

- Pour avoir un bel aspect esthétique, il est conseillé de reboucher le bullage du béton avec un ragréage approprié.
- Sur les joints des plaques de plâtre cartonné, supports friables, pulvérulents, très poreux, sensibles à la détrempe à l'eau, glacées ou anciennes peintures glycéro, application d'une couche de PRB PRIMFIX ou de PRB ACCROFOND I et de 2 couches de PRB COLOR MAT INTÉRIEUR AIRLESS sur l'ensemble de la surface.
- Pour les supports plâtre, plaques et carreaux de plâtre, appliquer au préalable une première couche de PRB COLOR MAT INTÉRIEUR AIRLESS diluée à 5 % d'eau.
- Pour les anciens fonds de peintures, dépolir à l'aide d'un papier de verre grains moyens les peintures d'aspect lisse, dépolir, lessiver et rincer.
- Dans le cas contraire, application directe du PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO.
- Pour les fonds métalliques, ne pas appliquer sans avoir passé une couche anticorrosion après préparation du support.

APPLICATION

- **Matériel d'application :**
 - Brosse acrylique.
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm.
 - Pistolet Airless (buse 0.017-0.021).
- Avant l'emploi, bien remuer mécaniquement à faible vitesse.
- PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO étant prête à l'emploi, tout ajout autre que l'eau est interdit et annulerait la garantie du fabricant.
- PRB COLOR VELOUTÉ INTÉRIEUR PRO peut être diluée suivant la porosité du support avec 5 à 10 % d'eau propre pour une application au pistolet Airless et maximum 10 % pour une application à la brosse ou au rouleau.
- Application en 2 passes croisées (perpendiculairement au premier passage) par bande de 1 m x 0,50 m.
- Temps de séchage : environ 2 heures, selon les conditions atmosphériques et la nature du support.

NB : Nettoyage des outils à l'eau claire.