

Le plâtre Lutèce® Prima, le nouveau plâtre à briqueter de Placoplatre



Découvrez le plâtre **Lutèce® Prima**, le nouveau plâtre manuel de **Placoplatre** dédié au **briquetage des cloisons de distribution** et de **doublage en terre cuite**.

Gâché à fleur d'eau, le plâtre **Lutèce® Prima** ne colle pas aux outils, il offre une très bonne adhérence à la brique et permet un raidissement rapide des cloisons.

Lutèce® Prima



Lutèce® Prima



Mise en œuvre

1



Gâché à fleur d'eau, le mélange est facile. Le plâtre **Lutèce® Prima** est **homogène sans effort**, il est utilisable immédiatement après gâchage.

2



Le plâtre **Lutèce® Prima** ne colle pas aux outils, il offre une très bonne adhérence à la brique.

3



Le plâtre **Lutèce® Prima** permet un **raidissement rapide** des cloisons. Sa haute dureté assurent à vos ouvrages une grande solidité.

Caractéristiques

DTU de référence	25.1-20.13
Classification selon EN 13279	B1/10/2
Taux de gâchage	Briquetage : gâcher à fleur d'eau Rebouchage/Scellement : gâcher à saturation*
Temps d'utilisation	Briquetage : env. 35 min. Rebouchage/Scellement : env. 30 min.
Consommation	Briquetage : 1 kg par cm de brique Rebouchage/Scellement : env. 1 kg pour 1l*
Dureté	≥ 45 Shore C
Conservation	9 mois
Etiquetage sanitaire	A+
Conditionnement	Palette de 48 sacs de 25 kg
Code	L10330A4200

*variable en fonction du taux de gâchage

Disponible en sac de 25kg pour un transport facile avec une durée de conservation de 9 mois, pour moins de perte produit.

PlacoPlatre

SA au capital de 10 000 000 €

R.C.S Nanterre B 7729 800 706

34 avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes

www.placo.fr

