



# INDiACRYL SATIN

## Peinture de finition

### Blanc

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Identification et performances

Extrait sec : 37% en volume.  
Densité (20°C) : 1,26 (+/-0,02)  
Sec hors poussières: 30 min.  
Sec recouvrable : 4 h.  
Séchage complet : 12 h.  
Craint le gel

##### Coloris

Blanc.

##### Consommation

12m<sup>2</sup>/l environ sur support lisse.  
(+/- 2)

##### Destination

Intérieur.

#### MISE EN OEUVRE

##### Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes : brosser, égrener, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une sous-couche adaptée.
- Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit),appliquer sur les reprises d'enduit une sous-couche plaque de plâtre.

#### MISE EN OEUVRE

##### Préparation du produit

Bien mélanger le produit avant son application.  
Prêt à l'emploi.

##### Conditions d'application

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air.  
Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support.  
Évitez de trop charger en peinture vos outils.  
Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage: vous pouvez avoir l'impression de traces de reprises visibles, elles disparaîtront après le séchage.

##### Application

Appliquer à l'aide d'un pinceau, de rouleau et pistolet.  
Appliquer deux couches d'Indi-Acryl

##### Nettoyage des outils

À l'eau.

##### Entretien

Lessivable. Éviter l'utilisation de déterge concentrés, ammoniaqués ou abrasifs.



#### CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L