

PRB CIMENT PROMPT VICAT®



CIMENT NATUREL À PRISE TRÈS RAPIDE

- Réparation ou rebouchage de trous, de fissures ou lézardes
- Travaux de scellements rapides
- Colmatage et obturation de voies d'eau
- Résiste aux eaux agressives

DOMAINE D'EMPLOI

SOLS ET MURS, INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

• USAGE

- Scellement, montages rapides, colmatage de voies d'eau.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NFP 15-314.
- NFP 15-317.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

- Mortier de ciment résistant.
- Béton.

• SUPPORTS INTERDITS

- Supports à base de plâtre.

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Température de pose comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur :
 - Supports gelés ou en cours de dégel.
 - Supports chauds ou en plein soleil.
 - Supports trempés ou sous pluie battante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Liants hydrauliques.

• PRODUITS

POUDRE

- Masse volumique apparentes : 2,98 t/m³

PERFORMANCES À L'ÉTAT DURCI

Valeurs moyennes obtenues à 20°C en laboratoire sur mortier 1/1 (EN 199-1)

- Résistance en compression à 24 h : 7,8 MPa
- Résistance en compression à 7 jours : 23,3 MPa
- Résistance en compression à 28 jours : 30,4 MPa

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Temps de prise : 2 à 4 min

MISE EN ŒUVRE

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres et solides.
- Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

• PRÉPARATION DU MÉLANGE

- **Pâte pure (calage, obturation de voie d'eau) :**
3 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus un volume d'eau.
- **Mortier (scellement, réparation et confection d'arêtes) :**
2 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus 1 volume de sable plus 3/4 de volume d'eau.
- **Mortier (positionnement de poteaux, dressage grossier de murs) :**
1 volume de ciment PROMPT VICAT® plus 1 volume de sable plus 1/2 de volume d'eau.
- **Béton :**
2 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus 1,5 volumes de gravier plus 1 volume de sable plus 2/3 de volume d'eau.

• PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Contient du ciment.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 kg.
- Palette de 1,2 t soit 48 sacs de 25 kg.



25 kg

CONSERVATION

- **Période et conditions de stockage (2003/53/CE)**
12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.

CONSOMMATION

La consommation varie en fonction de la nature des travaux à réaliser.



PRB CIMENT PROMPT VICAT®

MAÇONNERIE :
LIANTS POUR
TRAVAUX MULTIPLES