

# 1001 LANKOMUR FIN



## LES + PRODUIT

- ▶ Épaisseur de 0,3 à 10 mm
- ▶ Finition très lisse
- ▶ Mortier allégé pour une meilleure glisse
- ▶ Meilleur respect de la santé des utilisateurs (émission de poussières réduite, sac 15 kg)

## DOSAGE EN EAU

- ▶ 5 à 6 litres

## CONSUMMATION

- ▶ 1 kg/m<sup>2</sup>/mm (poudre)

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 15 kg

## CONSERVATION

- ▶ **12 mois**  
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

## DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

# PAREXLANKO



## DESCRIPTION

- Enduit de ragréage allégé pour murs en béton.
- **1001 LANKOMUR FIN** se comporte comme un ragréage mural en pâte.
- Il est destiné au surfacage, rattrapage de planimétrie et au débouillage des voiles en béton.
- Il permet d'éliminer les défauts d'aspects des cueillies, coutures de banche ou nid de gravier.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs
- Plafonds intérieurs et extérieurs

## SUPPORTS ADMISSIBLES

### Intérieur/Extérieur

- Béton banché
- Voile de béton armé
- Sous-face de dalle béton
- Panneaux de béton préfabriqués
- Enduit traditionnel

### Intérieur seulement

- Carreaux de briques pour cloisons (hourdés au liant hydraulique base ciment)

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Enduits de parement plastique
- Enduits minéraux décoratifs
- Peintures insaponifiables
- Papiers peints
- Tissus
- Revêtements plastiques collés
- Revêtements céramiques collés sur ragréage d'épaisseur minimale de 3 mm en intérieur seulement

## CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants
- **Couleurs** : gris - gris clair
- **Granulométrie** : < 0,20 mm
- **ph** : 12

## PERFORMANCES

- **D.P.U. à 20°C** : environ 1 h 30
- **Adhérences** <sup>(1)</sup> : (MPa) en épaisseur 1 mm

Échéance	28 jours
Support béton	≥ 0,7 MPa

## RÉSISTANCES MÉCANIQUES <sup>(2)</sup> : (MPa)

Échéance	28 jours
Traction / Flexion	4 MPa
Compression	12 MPa

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être propre, sain, dépolié, exempt de toute trace d'huile, de laitance, produit de cure...
- Les balèvres, coutures de bandes et nids de cailloux d'épaisseur supérieure à 4 mm feront l'objet d'une préparation préalable.
- Humidification du support avant application.

### PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 15 kg de **1001 LANKOMUR FIN** avec 5 à 6 litres d'eau potable, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- La fourchette de volume d'eau de gâchage permet d'obtenir une consistance plus ou moins ferme du ragréage, adaptée à l'épaisseur d'application désirée.
- Ne pas faire d'ajout d'eau lorsque le produit a amorcé sa prise.

### APPLICATION

- La mise en œuvre s'effectue manuellement ou mécaniquement.
- Projection mécanique par machine type IMER Small 50, avec buse de 6.
- Le surfacage sera réalisé en une ou deux passes suivant l'épaisseur finale désirée.
- L'épaisseur de 10 mm en une passe sera atteinte avec le taux d'eau bas.
- Délai entre les deux passes : 1 h à 1 h 30 à + 20°C.

### Délai avant recouvrement

- 7 jours minimum en s'assurant du taux d'humidité selon le revêtement associé.

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif sur support humide

(2) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 50 % d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
- Ne pas utiliser sur support à base de plâtre.
- Après finition, et par forte chaleur, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la délayer.
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Humidification du support avant application, notamment par forte chaleur.
- L'ajout de liant hydraulique ou d'adjuvant est interdit.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.