Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

10.636

iNDi PARE-VAPEUR

Écran pare-vapeur étanche à l'air

Résiste au passage d'air et de vapeur d'eau. Valeur Sd 18 mètres.

CARACTÉRISTIQUES

Association translucide d'un géotextile en polypropylène et d'une enduction en polyoléfine.

Classification

Conforme au DTU 45.10 (combles), DTU 40.29 (sous-toiture) et DTU 31/2 (ossature bois).

Masse surfacique : env. 100 g/m²
Épaisseur : env. 0,2 mm
Valeur Sd : env. 18 m (conforme DTU)
Résistance à la pénétration de l'eau : étanche W1
Résistance à la rupture : env. 150/140 N/5 cm.
Résistance à la déchirure au clou : env. 100/100 N
Élongation sens long/travers : 75 % / 75 %.
Résistance aux températures : -30°C à + 80°C

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

En pose tendue sur les éléments d'ossature bois (montants, chevrons) par agrafage. Il convient d'assurer la continuité de l'écran INDI PARE-VAPEUR en soignant tout particulièrement les recouvrements entre lés, les raccords aux éléments porteurs et les passages de gaines techniques. Les recommandations de pose de la gamme INDI ADHÉSIF complémentaire doivent être respectées. Le recouvrement minimal entre lés s'élève à 10 cm.

APPLICATION

Membrane destinée à réaliser la couche d'étanchéité à l'air côté chaud d'une paroi isolée. Limite la diffusion de vapeur d'eau et évite ainsi les problèmes de condensation au sein de la paroi ou dans l'isolant. Permet d'optimiser la performance thermique de la paroi. Utilisation en pare-vapeur continu pour parois verticales de maisons à ossature bois selon le DTU 31.2 ou sous rampants de toitures conformément aux DTU 45.10, DTU 40.29 et CPT 3560 et 3651-2.

DÉCHETS

Les déchets sont des matériaux inertes sans danger particulier. Le matériau (polypropylène) est 100 % recyclable.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé d'observer les dispositions de sécurité afférentes à la pose sur toiture (EPI).

CONDITIONNEMENT

- Rouleau de 1,50 m x 50 m (75 m²) – env 7,5 kg
- Palette de 50 rouleaux

13/01/2022