

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

LATTÉ BRUT



PANNEAU LATTÉ 3 PLIS POUR UTILISATION INTÉRIEURE

Exigences Norme EN 636	636-1: Panneau latté pour une utilisation en milieu intérieur		
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Faces : Fromager Intérieur : Peuplier		
Dimensions	1220 x 2500 mm et 1550 x 3500 mm		
Epaisseurs	15, 18 et 22 mm		
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 1.0 mm Equerrage : 1mm/m Epaisseur : ± 0.2 mm		
Masse Volumique Norme EN 323	420 kg/m ³ ± 30		
Classe de collage Norme EN 314	Classe 1 : Milieu intérieur - Résine Urée Formol		
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m ² h		
Colisage	15mm	18mm	22mm
	25 px	35 px	25 px
Applications	Agencement, mobilier, support de finition...		

Provenance : Italie

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la Gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr