

Tradical® PZ

Chaux pouzzolannique pour les supports sujets aux sels des remontées capillaires.



Définition et Domaine d'emploi

- Tradical® PZ est une chaux formulée pouzzolannique de classe HL5 conforme à la norme NF EN 459, destinée par simple adjonction d'agréats à la confections de mortiers d'assainissement pour supports sujets aux sels des remontées capillaires.
- Enduit d'assainissement réalisé en conformité avec le DTU 26.1.

Supports et matériaux admissibles

- Toutes les maçonneries et supports définis dans les DTU 20.1 et 26.1 sont admis dans le cas d'application de Tradical® PZ.
- Les maçonneries anciennes exposées aux sels des remontées capillaires tels que nitrates, chlorures et sulfates.

Préparation des supports anciens

Les ouvrages anciens doivent être systématiquement nettoyés à sec. Évacuer à sec les gravas des pieds de mur. Les maçonneries seront rejointoyées avec Tradical® PZ.

- Ne jamais mouiller le support.
- Pour garantir la tenue de l'enduit à long terme, il est préférable de traiter l'origine des remontées capillaires.

Règles d'application

Préparation du mortier :

- Tradical® PZ + sable sera gâché de préférence avec 7 à 8 litres d'eau propre par sac pour le corps d'enduit, environ 2 minutes de façon à obtenir une consistance légèrement molle et homogène (ne pas malaxer plus longtemps, Tradical® PZ contient un entraîneur d'air puissant).
- Cette consistance sera toutefois déterminée en fonction de la porosité du support, des conditions climatiques du moment et de l'humidité relative du sable (les valeurs ont été calculées pour un sable contenant moins de 5 % d'humidité).

Mise en œuvre

- **Manuelle ou machine** (*rendement au sac de 20 kg*)
 - Consommation : pour une épaisseur minimum de 20 mm = 1,9 m² à 2,3 m²
- **Délai de séchage**
 - Hors d'eau : 6 à 12 heures.
 - Attendre impérativement au minimum 3 semaines, suivant les conditions atmosphériques du moment, avant d'appliquer une finition (à titre indicatif, la durée du séchage s'établit à 1 jour par mm d'épaisseur).

Tradical® PZ intègre la gamme :





Maçonner / Enduire



Tradical® PZ
Tradical® Maçonner / PF 55
Tradical® Bâtir
Tradical® PF 80 / 80 M

Tradical® PZ

Chaux pouzzolanique pour les supports sujets aux sels des remontées capillaires.

Dosages

Solution anti-salpêtre Tradical® PZ			Solution anti-salpêtre Tradical® PZ		
DOSAGE application manuelle		 + Seau 10 L sable 0/4	DOSAGE application manuelle sur supports tendres à durs		 Seau 10 L sable 0/4
MAÇONNAGE des matériaux tendres à durs	1 Sac	4 à 5	Corps d'enduit	1 Sac +	5 à 6
			Finition	1 Sac +	6 à 8

Enduit anti-salpêtre Tradical® PZ		
DOSAGE Enduit machine sur supports tendres à durs		 Seau 10 L sable 0/4
Corps d'enduit	1 Sac +	4 à 5
Finition	1 Sac +	5 à 6

Finition

- A l'exclusion des pieds de murs qui doivent être traités selon le DTU 26.1 :
 - Les enduits appliqués sur Tradical® PZ + sable devront être formulés à base de chaux aérienne type Tradical® à l'exclusion de tous produits formulés à base de liants hydrauliques ou de liants organiques.
 - Les enduits ne seront jamais revêtus de peinture.
- **Aspect**
 - Son état de surface sera rugueux (balai de cantonnier) de manière à assurer une adhérence des enduits à venir.

Important

L'enduit réalisé avec Tradical® PZ ne peut faire fonction d'enduit de cuvelage.

Conditions de mise en œuvre

- Les travaux sont entrepris entre + 8°C et 30°C selon les conditions définies par le DTU applicable.

Épaisseur

L'épaisseur ne sera en aucun cas inférieure à 20 mm.

Précautions d'utilisation

- Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
- Les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber.
- Les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits.

Généralités

Conditionnement et Stockage : Tradical® PZ est conditionné en sac de 20 kg et se conserve 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.

Tradical® PZ intègre la gamme :

Maçonner / Enduire

Tradical® PZ
Tradical® Maçonner / PF 55
Tradical® Bâtir
Tradical® PF 80 / 80 M