

PRB PLANIFORT



MORTIER DE DRESSAGE AUTONIVELANT FORTES ÉPAISSEUR POUR SOLS INTÉRIEURS

CLASSE P₃

Pour dressement
et le nivellement
de 5 à 30 mm.

Résistance élevée,
adapté pour tous
les revêtements collés.

Finition lisse et soignée.

À prise et durcissement rapides.

Pompable.



DOMAINE D'EMPLOI

SOLS INTÉRIEURS

Locaux classés P₂ et P₃.

• USAGE

– Neuf et rénovation.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

– CPT 3634 v2 (neuf) et 3635 v2 (rénovation) d'exécution des enduits de lissage.

• SUPPORTS ADMISSIBLES (Cf. CPT en vigueur)

Neufs :

– Bétons.
– Chapes au mortier de ciment.

Rénovations :

– Anciens carrelages adhérents* (collés ou scellés).

* Moyennant préparation et en association avec le primaire **ACCROSOL AG** ou **ACCROSOL PLUS**.

• REVÊTEMENTS ASSOCIÉS (DTU, CPT)

– Carrelages collés.
– Parquets collés.
– Revêtements plastiques souples et rigides.
– Revêtements textiles.
– Système d'isolation phonique mince.
– Système d'étanchéité liquide de type SPEC ou SEL.
– Peintures de sols.

NB : PLANIFORT est compatible avec la plupart des colles.

• CONDITIONS D'APPLICATION

– Températures comprises entre 5°C et 35°C.
– Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, chauds, trempés.
– Éviter les courants d'air lors de l'application.
– Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existants.

• SUPPORTS INTERDITS

Ne pas appliquer sur :

– Supports friables et instables.
– Anciens ragréages à base de plâtre.
– À l'extérieur.
– Sols humides en permanence ou soumis à des remontées d'eau capillaire.
– Sols industriels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

Poudre fine grise composée de :

– Liants hydrauliques gris.
– Charges minérales fines.
– Sables de quartz.
– Résine redispersable.
– Régulateur de prise.
– Adjuvants spécifiques.

• PRODUIT

POUDRE :

– Masse volumique apparente : 1,3 ± 0,1 T/m³
– Granulométrie : 1,8 µm
– pH alcalin : 12,5 ± 0,5

PERFORMANCES MOYENNES À L'ÉTAT DURCI :

- Adhérence : ≥ 1 MPa
- Résistance en flexion : ≥ 4 MPa
- Résistance en compression : ≥ 18 MPa
- Dureté Shore D : ≥ 80
- Classement UPEC : assimilé P₃
- Réaction au feu : A1_{fl} (M0)

• MISE EN ŒUVRE

- Temps de repos avant emploi : 2 min.
- Durée Pratique d'Utilisation : 20 min.
- Pouvoir auto lissant : 15 min.
- Temps de prise : 2 ± 1 h
- Délai d'attente avant circulation : environ 3 h
- Délai pour ponçage : de 4 à 24 h
- Délai de recouvrement (suivant épaisseur et température) :
 - Par du carrelage ou textile : de 4 à 12 h
 - Par des sols plastiques : de 12 à 96 h
 - Par des parquets collés : de 48 à 96 h
- Épaisseur d'emploi : de 5 à 30 mm
- Rénovation : de 5 à 10 mm
- Rattrapage ou rebouchage ponctuel : 50 mm

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire déterminés selon les guides techniques en vigueur. Les conditions de mise en œuvre peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE
Se reporter aux Fiches Procédés
• PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre, être dépoussiérés, ne pas ressuer l'humidité.
- Les traces de plâtre, de corps gras, la laitance superficielle etc... seront éliminées.
- Les trous importants seront rebouchés préalablement 3 à 4 h avant l'opération de ragréage.
- Désolidariser en périphérie.
- Par temps chaud ou support très sec, il est conseillé d'humidifier le support quelques h auparavant ou d'appliquer le primaire PRB.
- **Le primaire d'accrochage favorise l'adhérence et réduit le phénomène de bullage.**
- **Sur sols poreux ou fermés et en rénovation, appliquer le primaire ACCROSOL AG ou ACCROSOL PLUS.**
- **Laisser sécher de 2 à 4 h avant recouvrement.**

• PRÉPARATION DU PRODUIT

- Gâcher 1 sac de **PLANIFORT** avec 5 à 5,5 L d'eau propre par sac de 25 kg au moyen d'un malaxeur électrique à vitesse lente (500 tr/min.), jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide homogène sans grumeaux.
- Respecter un dosage d'eau constant pour éviter le nuançage.

NB : Un excès d'eau nuit au caractère auto lissant, au temps de prise, et provoque la ségrégation du produit (remontée de laitance).

• APPLICATION

- Sur primaire sec (transparent) étaler **PLANIFORT** sur le support à l'aide d'un plantoir en inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- À l'aller, tenir l'outil presque à la verticale en poussant l'enduit de façon à chasser les bulles d'air puis au retour, régler à l'épaisseur désirée en maintenant la lame presque à l'horizontale.
- L'utilisation d'un rouleau débulleur dans le délai d'ouvrabilité de l'enduit (10 à 15 min.) permet d'améliorer l'état de surface.

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONDITIONNEMENT

- Sacs papier de 25 kg en 3 plis (2 plis Kraft + 1 film PE)
 - Palette de 1,2 T soit 48 sacs de 25 kg sous housse thermorétractable.
- Marquage : date et heure de fabrication, numéro du lot.


CONSERVATION
Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.

NB : Tout sac entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

CONSOMMATION

La consommation varie selon le support (planéité, rugosité). Elle est de l'ordre de 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur, soit 5 kg/m² pour une épaisseur mini de 3 mm en local P₃.

RÉNOVATION

Voir fiches procédés.

Machine à ragréage, nous consulter.

