

FICHE TECHNIQUE

Parquet : Parquet loft pro Point de Hongrie en Chêne Rustique, 4 chanfreins, vernis mat

Choix : Notre choix Rustique est sans aubier sur le parement avec des nœuds sains jusqu'à 40mm sans limitation de nombre, discoloration admise.

Origine : Europe

Densité chêne : 650 kg/m³

Finition: Vernis :

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacués.
- Pour les taches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

Après pose, sur parquet neuf passer deux couches de Métamat Blanchon (métallisant), et renouveler l'opération une à deux fois par an voire plus si nécessaire. Le Métamat s'applique pur avec une serpillère microfibre. (bien suivre le mode d'emploi). Préférez, pour obtenir un aspect satiné, le Rénovateur Satiné Blanchon.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.

L'entretien courant se fera au savon Lisabril.

Format : Epaisseur= 12mm

Largeur= 90mm

Epaisseur parement= 3.2mm

Longueur= 600mm

Angle = 45°

Assemblage : Rainure et languette


Pose : collée selon NF DTU 51-2

Colle: Si pose collée l'utilisation de la Navycol PS est préconisée

Résistance thermique : R = 0.8m².°K/W

Compatible sur sol chauffant basse température : Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose. Arrêt du chauffage 3 à 4 jours avant la pose. Remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours.

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.



Classement au feu : Dfl-s1 (svt EN 14342)

