

# NIVOPATE G

Nivopate G est un ragréage en pâte à mélanger avec du ciment pour murs intérieurs et extérieurs



## DOMAINE D'APPLICATION

En mélange avec du ciment (de 1 à 10 mm d'épaisseur) :

- ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton, enduit de ciment, mosaïque de grès cérame ou pâte de verre ;
- débullage des voiles en béton.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pâte prête à mélanger avec du ciment.
- Facile d'application.
- Sans odeur désagréable.
- Couleur finale en fonction du liant utilisé.

## SUPPORTS ADMISSIBLES

### Extérieur / intérieur :

- Béton banché.
- Panneaux de béton préfabriqué.
- Sous face de dalle béton.
- Béton de granulats légers.
- Enduit traditionnel.
- Mosaïque de grès cérame ou pâte de verre.

### Intérieur uniquement :

- Béton cellulaire.

### Autres supports :

- Consulter notre service technique.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains et solides et exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence (laitance, peinture, huile de décoffrage,...) et soigneusement dépoussiérés. Les supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l'humidité.

Sur support absorbant, par temps chaud et/ou fort vent, humidifier quelques heures avant l'application (il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de l'application).

### Préparation de la pâte

Dans un récipient propre, mélanger 1 volume de **Nivopâte G** pour 0,5 à 1 volume de ciment, tout en agitant de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et homogène. Le mélange est alors prêt à l'utilisation.

La gâchée est utilisable pendant 1 à 2 heures (selon la température).

Ne pas ajouter d'eau au mélange.

## Application

- Appliquer le mélange à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une lame à enduire puis lisser la pâte.
- Le débouillage ou le ragréage s'obtient en une ou plusieurs passes, selon l'état du support et la finition recherchée.

## Finition

- Après séchage complet (minimum 3 jours selon température et épaisseur d'application), **Nivopâte G** peut être recouvert :
- en extérieur : d'une peinture (non minérale) ou d'un enduit plastique épais ;
  - en intérieur : d'une peinture non minérale, d'un enduit plastique épais, d'un papier peint, d'un revêtement textile ou d'un carrelage (épaisseur du ragréage minimum en tout point de 3 mm) ;
  - **Nivopâte G** peut également être laissé nu.

## LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, sur supports gelés ou en cours de dégel.
  - Ne pas appliquer au sol, sur des parois immergées ou sur parois ressuant l'humidité.
- Température d'application : de + 5 à + 30°C. Ne pas appliquer sur support plâtre.

## CONSOMMATION

De 0,5 à 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine en local tempéré, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Ce produit est conforme aux exigences du règlement 1907/2006/CE (REACH), annexe XVII, chapitre 47.  
CRAINT LE GEL.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

**Nivopâte G** n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de respecter les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche des Données de Sécurité.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Masse volumique apparente (kg/m <sup>3</sup> ) :	1,45 - 1,65
pH :	8 - 9
CARACTÉRISTIQUES EN MÉLANGE CIMENT	
Rapport ciment / pâte (%) :	50
Masse volumique de la gâchée (kg/m <sup>3</sup> ) :	1650
Délai d'utilisation de la gâchée (heures) :	1 à 2
Epaisseur d'application (mm) :	de 1 à 10
Résistance à la compression à 28 jours (N/mm <sup>2</sup> ) :	10
Résistance à la flexion à 28 jours (N/mm <sup>2</sup> ) :	3

Adhérence sur béton à 28 jours (N/mm <sup>2</sup> ) (épaisseur d'application 3 mm) :	1
Délai de recouvrement :	minimum 3 jours en fonction de la température et de l'épaisseur appliquée

## AVERTISSEMENT

*Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.*

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

4039-08-2015 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

