


Cladirol 35

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des bardages



Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d' une voile de verre sur sa face extérieure et doté d' une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage.

RECOMMANDÉ

- Recherche du meilleur rapport performance thermique / prix

AVANTAGES

- Isolant du système Cladisol sous Avis Technique n° 2/11-1438
- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Conditionnement en rouleaux pour un faible encombrement sur chantier
- Mise en œuvre rapide
- Réduction des ponts thermique grâce à la mise en œuvre couplée Cladirol/ vis entretoise

SOLUTIONS

- Isolation thermique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermique simple couche des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 08/018/542

Déclaration des performances (DoP) : 0001-32

Avis Technique : 2/11-1438



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.			Dispo.			
	m ² K/W	mm	m	m	rix/colis	colis/pal	m ² /colis	rix/pal	m ² /rix	m ² /pal	
64676	4,25	150	3,80	0,505	2	30	3,83	60	1,92	115,14	A
64670	4,25	150	3,80	0,405	3	30	4,61	90	1,54	138,51	A
84802	3,70	130	4,50	0,505	2	30	4,54	60	2,27	136,35	A
84801	3,70	130	4,50	0,455	2	30	4,09	60	2,05	122,85	C
84800	3,70	130	4,50	0,405	3	30	5,46	90	1,82	164,02	A
84789	3,10	110	4,50	0,505	2	30	4,54	60	2,27	136,35	B
84788	3,10	110	4,50	0,455	2	30	4,09	60	2,05	122,85	A
84787	3,10	110	4,50	0,405	3	30	5,46	90	1,82	164,02	B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux roulés de Cladirol 35 sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Ce rbage : 1 sur 1.

S'intègre au système

