

ADJUVANTATION

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS



LES + PRODUIT

- ▶ Pur Végétal (classement synad)
- ▶ Démoulage de haute qualité
- ▶ Spécial chantier H.Q.E.
- ▶ «Excellence Synad» (exempt de Benzopyrène)

CONSUMMATION

- ▶ 60 m² au litre sur banches métalliques
- ▶ 40 m² au litre sur banches en contreplaqué

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage

CONDITIONNEMENT

- ▶ Fût de 210 litres
- ▶ Container de 1 000 litres

CONSERVATION

- ▶ **36 mois** à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké entre + 5°C et + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juillet 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A., 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

359 LANKODEM PUR



DESCRIPTION

- Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement.
- **359 LANKODEM PUR** est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.
- **359 LANKODEM PUR** ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage et permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation de bétons banchés,
- Réalisation de bétons préfabriqués étuvés (jusqu'à 70°C), ou non.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide jaune
- **Densité à 20°C** : env 0,90 à 20°C
- **Point éclair** : > 180°C
- **Biodégradabilité** : > 60 % à 28 jours selon classement SYNAD.
- **Classification SYNAD** : Pur Végétal

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- **359 LANKODEM PUR** s'emploie pur.
- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.
- Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

■ MATÉRIEL

- Pulvérisateur adapté (buse jet plate de type 110.01 ou 110.02).
- Pression : 3 bars minimum.

Classification SYNAD des agents de démoulage Version 2019

Sécurité feu		●●
Utilisateur / Environnement	Hygiène	●●●●
	COV	●
	Biodégradabilité	●

● Critère favorable ◊ Critère défavorable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur des matières plastiques, caoutchouc ou élastomère sous peine de dégradation.
- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou solvant.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de **359 LANKODEM PUR**.
- Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (lunette de sécurité, gants imperméables conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).
- Conserver les emballages à l'abri du soleil.
- Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.