
	Année d'apposition du marquage : 14		 Wienerberger 8 rue du canal, F - 67087 STRASBOURG CEDEX 2 <small>Usine: 87 Boulevard des alliés, 59148 FLINES LES RACHES</small>	
	Identification Organisme Notifié : 1519			
	N° du certificat : 1519 - RPC - 19.00			
	Norme européenne : EN 771-1:2011			
Elément de maçonnerie en terre cuite :		CATEGORIE I - HD		
Dimensions :		mini Tolérances Tm maxi	Plage catégorie	
longueur :	220 mm	213 mm	227 mm	Planéité : NPD Parallélisme: NPD
largeur :	105 mm	102 mm	108 mm	
hauteur :	54 mm	51 mm	57 mm	
Déclaration de Performances DoP		Résistance à la compression :	résistance moy. = 30 N / mm ²	
Usage attendu : Maçonnerie non protégée (U)		perpendiculaire à la face de pose	classe = RC 300	
Stabilité dimensionnelle Dilatation due à l'humidité :	≤ 0,6 mm/m	Adhérence : valeur fixe :	0,15 N/mm ²	
Teneur en sels solubles actifs :	S2	Réaction au feu : Classe =	A1	
Absorption d'eau :	15%	Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur :	μ = 5/10	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs/Masse volumique apparente sèche (kg / m ³) :	1 800	Tolérances :	catégorie mini 1 620 kg / m ³	
Conductivité thermique : équivalente	0,88 W /m.K	Durabilité au gel/dégel :	F2	
Substances dangereuses : NPD		Configuration :	Brique pleine de forme parallélépipède rectangle	

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 2+	
L'organisme notifié a effectué : l'inspection initiale de l'usine de fabrication et le contrôle de production usine une surveillance, évaluation et appréciation permanente du contrôle de production en usine	
Les performances du produit sont conformes aux spécifications ci-dessus	Achenheim, le 14 Mai 2014
Signé par le fabricant en sa qualité de Président :	Francis Lagier

RECOMMANDATIONS :

Mélanger les produits de plusieurs palettes ouvertes pour obtenir un beau nuançage.
 Dans les palettes dépiler les briques par tranches verticales plutôt que par lits horizontaux.
 Toujours recouvrir les palettes ouvertes et la maçonnerie en cours d'une bâche pour les protéger des intempéries.
 Nettoyer les salissures de mortier à l'eau claire ou par brossage au fur et à mesure de la pose.
 Le lavage à l'eau acidulée est déconseillé, en particulier pour les teintes les plus claires.

N° DoP : **CE**- 4172022 W 1415 - **CE**

BRIQUE PLEINE 220 x 105 x 54	Quantité / palette : 480
LEOPARD	
B R I Q U E S A P P A R E N T E S C A L I B R É E S	