

SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE

Agent de démoulage différé Synthèse

Présentation	SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE est une huile de décoffrage de synthèse, exempte de tout produit aromatique. Les coffrages traités avec SIKA DECOFFRE SYNTHÈSE restent propres et les bétons présentent un parement exempt de défauts d'aspect. SIKA DECOFFRE SYNTHÈSE n'empêche pas l'Adhérence des peintures, plâtres, mortier-colle et enduits appliqués ultérieurement.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE est d'utilisation universelle sur coffrage acier, contreplaqué, bois bakéliné. ■ SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE convient aux décoffrages traditionnels sur chantier, béton étuvé ou à température ambiante. ■ SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE est compatible avec tous les liants hydrauliques : ciment gris ou blanc, et plâtre. <p>Sa formulation spécifique lui permet d'assurer un démoulage différé du béton y compris dans un environnement à haute température : sur chantier, lorsque la température de surface des coffrages est élevée (jusqu'à 90°C).</p>
Caractéristiques	
Coloris	Liquide jaune clair
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bidon de 20 L ■ Fût de 210 Litres ■ CP de 1000 L
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires. ■ Conserver les emballages hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et ventilé. ■ Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. ■ Température de stockage : de - 15 °C à + 35 °C.
Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Données techniques	
Densité	0,82
Point éclair	≈ 78 °C.
Point de cristallisation	Inférieur à - 15 °C.
Solvant	Désaromatisé (aromatiques <0,03%)
Aromatiques totaux	< 1%



Viscosité

- ≈ 9 mPa.s à + 20 °C
- ≈ 14 mPa.s à + 5 °C

Conformité

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹☹☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹☹☹
<small>☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable</small>		

Conditions d'application

Consommation Selon les coffrages 20 à 30 m²/litre

Mise en oeuvre

SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE s'emploie pur.
 Répandre uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.
 La SIKA® DECOFFRE SYNTHÈSE doit être appliquée au plus tard, 24h avant le coulage, tout particulièrement lorsque la température de l'air ou du support est élevée.
 Pour des applications sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.
 Température d'application : de + 5 °C à + 35 °C.

Matériel de mise en oeuvre

- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal.
- Brosse
- Rouleau

Éliminer les éventuels excès et coulures à l'aide d'un chiffon.

Précautions d'emploi

- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.
- Nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
 Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
 «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
 84, rue Edouard Vaillant
 93350 Le Bourget Cedex
 France

Tel. : 01 49 92 80 00
 Fax : 01 49 92 84.86
www.sika.fr