



LES + PRODUIT

- ▶ 3 en 1 : répare, protège et ravive les toitures
- ▶ Excellente souplesse
- ▶ Haute résistance aux variations et agressions climatiques

CONSUMMATION

- ▶ 8 à 10 m² / L / couche

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 3 litres
- ▶ Seau de 10 litres

CONSERVATION

- ▶ **36 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

455 LANKO TOITURE



DESCRIPTION

- **455 LANKO TOITURE** est une peinture pour la protection et rénovation des toitures.
- Par ses propriétés de protection et d'imperméabilisation, **455 LANKO TOITURE** résiste aux variations climatiques, à l'encrassement, aux infiltrations d'eau et aux développements des verdissures et pollutions organiques.
- Revêtement souple avec un haut pouvoir couvrant, permet de réduire les risques de microfissures et de faïençages, et de raviver la teinte des toitures détériorées par le temps.

DOMAINES D'APPLICATION

- **455 LANKO TOITURE** est adapté pour les réparation de fissures, jusqu'à 1 mm par colmatage.
- Convient sur tous supports :
 - Béton, mortier
 - Brique, tuile, ardoise et fibrociment
 - Supports métalliques : zinc, aluminium, acier, tôle ondulées et galvanisées
 - PVC rigide
 - Revêtements bitumineux et mousse PU

CARACTÉRISTIQUES

- **Classification AFNOR** : NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
- **Ce produit contient au maximum** : 40 g/l de COV
- **Densité à 20°C** : 1,42 +/- 0,05
- **Extrait sec en poids** : 67 +/- 3 %
- **Viscosité à 20°C** : Thixotrope
- **Liant** : dispersion de résines acryliques
- **Solvant** : eau
- **Point Eclair** : non concerné. Produit non inflammable.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur.
- Les supports doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils doivent être exempts de matières étrangères (feuilles, terre, mousse...).
- Leur bonne préparation conditionne l'adhérence et la durabilité du revêtement.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation entre + 5°C et + 35°C.
- Porter des gants imperméables conforme à la norme NF EN374 et des lunettes de sécurité contre les projections de liquide.
- En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque de protection respiratoire A2P2.
- En cas de pulvérisation (pistolet airless), port EPI obligatoire.
- Ne convient pas aux toits terrasses (la pente doit être égale ou supérieure à 3°).
- Ne pas appliquer **455 LANKO TOITURE** par temps de pluie ou supports chauds.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

- Pour éliminer les verdissures et pollutions organiques, utiliser **251 LANKO NET VERT**. Ne pas rincer et laisser agir quelques jours. Cette phase de nettoyage est incontournable, même si le support paraît sain.
- Les surfaces métalliques en zinc doivent être préalablement dégraissées et traitées avec un primaire d'accrochage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser le produit avant utilisation.
- Sur supports poreux, diluer à 10 % d'eau la 1^{ère} couche.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- A la brosse, au rouleau à poils longs ou au pistolet airless (buse de 21 à 23 %).
- Appliquer **455 LANKO TOITURE** en deux couches, espacées de 12 heures, en application directe sur supports sains et normalement absorbants. Travailler en couches croisées régulières et égaliser sans tirer.
- La durée du séchage varie suivant la température et les conditions atmosphériques.
- En cas de fissures supérieures à 1 mm : maroufler une armature polyester non tissé dans la 1^{ère} couche de **455 LANKO TOITURE** fraîche. Une fois sèche, appliquer la seconde couche.

Nancier



Tuile



Ardoise

Teintes données à titre indicatif.

De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.