

CRUALYS®



CARACTÉRISTIQUES

- APPELLATION NORMATIVE : NHL 2 CE
- COULEUR LUMINANCE L* : 92
- DÉBUT DE PRISE : 5h30
- RÉSISTANCE À 28 JOURS : 4 MPa
(NF EN 459-1 : $2 \text{ Mpa} \leq R \leq 3,5 \text{ Mpa}$)
- TAUX DE CHAUX LIBRE : 44 %
(NF EN 459-1 : $\geq 35 \%$)
- CHAUX 100% NATURELLE :
sans ciment ni adjuvant



Chaux hydraulique naturelle blanche NHL 2

ATOUTS PRODUIT

ESTHÉTIQUE ET RESPECT DE LA TRADITION

- Chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
- Sa blancheur parfaite met en valeur la coloration naturelle des sables

PLASTICITÉ ET OUVRABILITÉ

- Temps de prise initial très lent
- Excellente maniabilité
- Multiplie les possibilités de finition de l'enduit (lissé, taloché, brossé...)

IDÉALE SUR LES SUPPORTS FRAGILES

- Crualys® est préconisée pour les surfaces tendres, car elle garantit l'intégrité du support
- Adhérence parfaite, même sur la terre (torchis, pisé, bauge, brique de terre crue,...)

ATOUTS LAFARGE



ÉQUIPE



DÉDIÉE

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS TRES TENDRES :

- enduits extérieurs et intérieurs décoratifs
- badigeon et lait de chaux
- jointoiement de pierres tendres et de briques anciennes
- enduits sur supports en terre : baugé, pisé, torchis

MAÇONNERIE :

- maçonnerie de pierres très tendres
- maçonnerie de briques anciennes

OUVRAGES CHAUX-CHANVRE :

- enduits décoratifs avec un granulat chanvre
- mise en oeuvre effectuée par des applicateurs agréés suivant les règles professionnelles
- possibilité de suivre une formation agréée



Badigeon











Enduit



Maçonnerie de pierre

DOSAGES

	Dosage équivalent Kg de chaux/m ³ de sable	Sable de type 0/2 mm à 0/4 mm	Chaux
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN CORPS D'ENDUIT	300 À 350 Kg/m ³	 x 2,5	 x 1
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN FINITION	250 À 300 Kg/m ³	 x 3	 x 1
MAÇONNERIE DE PIERRES TENDRES	200 À 300 Kg/m ³	 x 4	 x 1
BADIGEONS		 10 litres d'eau	 x 1

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en oeuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs

NUMÉRO ALLÔ LAFARGE :

0 820 385 385 Service 0,12 €/min + prix appel

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- **SITE INTERNET** : www.lafarge.fr (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

LAFARGE