



LES + PRODUIT

- ▶ Traitement anti-abrasion des sols en béton
- ▶ Non générateur de poussière
- ▶ Insensible aux huiles

CONSOMMATION

- ▶ 4 à 6 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

242 LANKOFLOOR POWDRE



DESCRIPTION

- Mélange de granulats minéraux spécialement calibrés, de ciment et d'additifs formant une couche résistante à l'abrasion.
- Il est destiné à durcir la surface des sols en béton.

DOMAINES D'APPLICATION

- **242 LANKOFLOOR POWDRE** est destiné à la réalisation de sols :
 - industriels soumis à du trafic et des chocs
 - de halls de stockage
 - de locaux polyvalents
 - d'industries légères

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : gris
- **Dureté Mohs** : 7
- **Résistance à l'abrasion Taber** : 2 gr/1 000 tours
- **Densité produit durci** : 2,3
- **Compression à 28 jours sur mortier reconstitué** : 70 MPa
- **Flexion** : 8 MPa

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Par épandage manuel ou mécanique sur béton frais en 2 ou 3 passes.
- Surfaçage mécanique à l'aide d'un matériel adapté (hélicoptère).

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Septembre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Curer les surfaces traitées avec **742 LANKOCURING**.
- N'est pas destiné à la réalisation de revêtements antitaches.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.