

CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL
Enduit de ragréage et de dressage fibré

184 SOLFLEX

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **ParexGroup S.A.**
19 Place de la Résistance
FR - 92446 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Usine de **FR - 45330 MALESHERBES**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



05 S 32

Décision n° 793-05 S 32 du 30 janvier 2015

Cette décision annule et remplace la décision n° 714-05 S 32 du 31 juillet 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : P3

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- Chape à base de sulfate de calcium
- Support à base de bois ou panneaux dérivés
- Rénovation sur carrelage
- Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ
184 SOLFLEX

- Taux de gâchage : 22 % d'eau (soit 5,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Malaxage à vitesse rapide (800 tr/min)
- Temps de repos : 3 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 à 30 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 20	124 PROLIPRIM	100 à 200
	normalement poreux		162 PRIMAPRENE PLUS	80 à 200
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	124 PROLIPRIM	100 à 200
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 20	162 PRIMAPRENE PLUS	80 à 200
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles		3 à 10		
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)		3 à 20	163 OMNISOL	200 à 300

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
124 PROLIPRIM	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	brosse, rouleau ou raclette caoutchouc
162 PRIMAPRENE PLUS	1 à 3 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	
163 OMNISOL	2 à 4 h (sec au toucher)	

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Mise en oeuvre de l'enduit

Dans le cas d'application en épaisseur supérieure à 10 mm, interposer en périphérie du local et autour des poteaux, une bande en matériau compressible d'épaisseur de 3 mm au moins avant mise en oeuvre de l'enduit.

Dans le cas particulier de revêtement plastiques minces, la présence éventuelle de fibres en surface peut créer de très légères irrégularités qui seront éliminées par un ponçage léger.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Interposer en périphérie du local et autour des poteaux, une bande en matériau compressible d'épaisseur de 3 mm au moins avant mise en oeuvre de l'enduit.

Sur support avec parquets collés, reboucher les trous (lames éliminées) avec le 184 SOLFLEX la veille de l'application.

Appliquer une première passe de primaire 163 OMNISOL en remplissant les joints entre lames jusqu'à affleurement ou reboucher avec le mastic plastique 612 ACRYLIQUE puis, appliquer en partie courante le primaire spécifié dans le tableau pour ce support.

Annexe 1

Décision n° 793-05 S 32

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage et de dressage fibré 184 SOLFLEX	Distributeur
Ragréage fibre spécial rénovation	ParexGroup S.A. 19 Place de la Résistance FR-92446 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX