

Organisme certificateur

## FICHE D'EMPLOI DES PRIMAIRES DE LA SOCIÉTÉ PRB

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société PRB.

Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	Consommation	Délai de séchage
Béton cellulaire	ACCROSOL PLUS	250 à 350 g/m <sup>2</sup>	2 à 4 h (sec au toucher, transparent)
Chape fluide à base de sulfate de calcium	ACCROSOL PLUS	150 à 250 g/m <sup>2</sup>	2 à 4 h (sec au toucher, transparent)
Chape asphalte non sablée			
Traces de colle bitumineuse			
Traces de colle acrylique			
Traces de colle néoprène			
Anciennes dalles semi-flexibles			
Ancien carrelage émaillé non poncé			
Ancienne peinture de sol			